

## TAPICER AEROZOL STRONG

### PRODUKT

Klej uniwersalny w aerozolu na bazie kauczuku syntetycznego, żywic syntetycznych i środków modyfikujących w rozpuszczalnikach organicznych.

### ZASTOSOWANIE

Do klejenia gąbki poliuretanowej, gąbki poliestrowej, tkanin satynowych, filcu, juty, gumy tapicerskiej, dywanów i innych materiałów tapicerskich w różnych kombinacjach oraz do podłoża z metalu, betonu, drewna surowego i lakierowanego oraz materiałów drewnopochodnych.

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Sucha masa	30% ± 2%
2.	Lepkość (met. Brookfielda)	400 ± 100 mPa*s
4.	Barwa	jasnożółta
5.	Czas otwarty	do 3 minut

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Puszkę przed użyciem wstrząsnąć. Temperatura stosowania: 15-27°C. Klejone powierzchnie należy wcześniej osuszyć i oczyścić. Klej nanieść równomiernie na obu klejonych powierzchniach i odczekać 30 sekund potrzebnych do odparowania rozpuszczalnika. Następnie złożyć klejone elementy i docisnąć. Po przyklejeniu elementów nie jest możliwa korekta. Nie narażać klejonych materiałów na działanie wysokich temperatur przed osiągnięciem wytrzymałości wstępnej. Pełną wytrzymałość końcową spoina uzyskuje po 48 godzinach.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, w miejscach suchych i przewiewnych, w temperaturze +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

### UWAGI

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie palić w czasie rozpylania. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. Chronić przed źródłami zapłonu. Chronić przed dziećmi.

### OPAKOWANIE

0,5l.